

FilmTec™ NF270-400/34i 膜元件

iLEC™ 端面自锁、宽流道纳滤膜元件

产品描述

适用于：处理地表水和地下水的公共设备经理和运行人员，寻求能高度脱除总有机碳（TOC）和三卤甲烷（THM）前体同时允许硬度中等透过，其它盐分中等到高等透过的产品。



FilmTec™ NF270-400/34i 元件具有以下特点：

- 保证有机物良好去除率的同时部分软化，可实现保持感官特性的最低硬度水平并且保护供水网络管道
- 基于高有效膜面积和宽泛的 pH 耐受范围（1-12），可实现高产水率、清洗效率和低能源消耗
- 采用 iLEC™ 端面自锁连接，在降低系统运行成本的同时，减少了由于 O 型密封圈泄漏所致的产水水质下降的风险

产品种类


螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件

产品规格

FilmTec™ 元件	有效面积		进水格栅厚度	产水量		稳定脱盐率	最低脱盐率
	(ft ²)	(m ²)	(mil)	(GPD)	(m ³ /d)	(%)	(%)
NF270-400/34i	400	37	34-LDP	12,500	47	> 97.0	97.0

1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件：2,000 ppm MgSO₄, 70 psi (4.8 bar), 77°F (25°C), 15% 回收率。
2. 单支元件的产水量可能在 ±15% 的范围内变化。
3. 稳定脱盐率通常在连续运行 24 - 48 小时内到达，取决于进水特点和操作条件。
4. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。
5. 保证有效面积 ±3%。杜邦水处理解决方案采用的有效膜面积不同于有些膜供应商常采用的公称膜面积。

元件尺寸



FilmTec™ 元件	A		B		C		D	
	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)
NF270-400/34i	40.0	1,016	40.5	1,029	7.9	201	1.125 内径	29 内径

1 英寸 = 25.4mm

1. 参考杜邦水处理关于 8 英寸膜元件多元件应用的设计指南（文件号 45-D01695-en）。
2. 膜元件配合公称内径为 8 英寸（203mm）的压力容器。
3. 每支采用 iLEC 端面自锁连接技术的膜元件长 40.5 英寸（1,029 mm）(B)。连接后的净长度为 40.0 英寸（1,016 mm）(A)。

操作和清洗限值

最高操作温度 ^a	113 °F (45°C)
最高操作压力	600 psi (41 bar)
最高压降	15 psi (1.0 bar)
pH 值范围	
连续运行 ^a	3 – 10
短期清洗 (30 分钟) ^b	1 – 12
最高进水淤泥密度指数 SDI	5
游离氯耐受量 ^c	< 0.1 ppm

^a 在 pH 值高于 10 条件下连续运行的最高温度为 95°F (35°C)。

^b 参考清洗指南 (文件号 45-D01696-en)。

^c 在某些条件下, 游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。由于氧化损坏不在质保范围内, 杜邦水处理解决方案建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其去除。更多信息请参考进水脱氯 (文件号 45-D01569-en)。

其它重要信息

使用或存放前, 检查这些附加资料, 获取重要信息:

- FilmTec™ 8” 元件使用指南 (文件号 45-D01706-en)
- 启动顺序 (文件号 45-D01609-en)

产品管理

杜邦非常关心其产品的所有制造商、分销商和用户, 以及我们赖以生存的环境。这种关心是我司产品管理理念的基础。根据这种理念, 我们对产品的安全、健康和环境影响信息进行评估, 并采取适当措施保护员工和公众健康以及我们的环境。我司产品管理计划的成功离不开杜邦产品生命周期各个阶段的每一位参与者, 从产品的最初设想和研发到产品制造、使用、销售、处置和回收。

客户通知

杜邦公司大力鼓励其客户立足人类健康和环境质量, 对杜邦产品的制造流程和应用进行审查, 以确保杜邦产品未用于预期或测试用途之外的用途。杜邦员工愿意随时解答您的问题, 并提供合理的技术支持。使用杜邦产品前, 请阅读杜邦产品资料, 包括安全数据表。杜邦公司可提供最新安全数据表。

请注意:

- 使用本产品无法保证能够有效去除水中孢子和病原体。孢子和病原体的有效去除取决于整个系统的设计、操作和维护。
- 运行第一小时内的产品水应该放掉不用。

法规说明

该产品在某些国家可能受到饮用水应用限制, 请在使用和销售前查看应用条件。

如有问题, 请联系我们:

www.dupont.com/water/contact-us

本文所述的所有信息仅供参考。这些信息为基本信息, 可能与实际情况有所不同。客户有责任自行确定本文所述产品和信息是否适用, 并负责确保其工作场地和处理方式符合适用法律和其他政府法规。无法确保本文所述产品在杜邦公司所在的所有地区均有销售和/或供应。提出的声明可能并未在所有国家/地区均已获准使用。请注意, 物理性质可能会因某些条件而存在差异。尽管本文所述的操作条件旨在延长产品寿命和/或提高产品性能, 但最终结果将取决于实际情况, 并且在任何情况下均无法保证取得任何特定结果。杜邦对本文所述信息不承担任何义务或责任。除非另有明确说明, 文中提到的“杜邦”或“本公司”系指向客户销售产品的杜邦法人实体。杜邦在此不提供任何保证; 且明确排除针对特定用途的适销性或适用性的一切默示保证。不得任意侵犯杜邦和其他人拥有的任何专利。

©2020 杜邦公司版权所有。杜邦™、杜邦椭圆形标志以及所有标注有®、SM 或™的产品和品牌 (除非另外注明), 均为杜邦公司的关联公司的商标、服务标志或注册商标。